

## Productomschrijving

**Dialchaux** is een watergedragen decoratieve verf voor binnen op basis van vinylcopolymeren, die het mogelijk maakt om de traditionele en genuanceerde esthetische effecten van een met kalk behandelde muur te realiseren.

## Gebruik/ Toepassing

**Dialchaux** is geschikt als afwerklaag op muren die het bijzondere uiterlijk moeten vertonen als van met klassieke kalkverf behandeld.

**Dialchaux** is zeer mat, fluweelachtig genuanceerd en licht gestructureerd .

**Dialchaux** kan worden toegepast op alle intacte en voorbehandelde ondergronden (binnen), zoals hydraulische mortels, beton, pleister en aanverwante materialen. De afwerking met de matte acrylaat vernis **Dialvernis mat** maakt het systeem reinigbaar met water en spons, zonder opglanzen en met behoud van het matte effect.

**Dialchaux** kan zoals behangpapier, verwijderd worden met een afstoomapparaat.

## Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

### Nieuw werk

**Dialchaux** wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak. De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag

**Dialprim** aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren met **Dialprim**.

Vervolgens kan het verfsysteem worden aangebracht zoals beschreven is onder werkvolgorde/-wijze

### Bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of borstelen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Dialprim**. Niveauverschillen bijwerken met **Restor Filler LHW**.

Vervolgens kan het verfsysteem worden aangebracht zoals beschreven is onder werkvolgorde/-wijze.

### Werkvolgorde/-wijze

De eerste laag dient rijkelijk te worden aangebracht met behulp van een roller waarna het product minimaal 6 uur moet drogen.

De tweede laag dient te worden aangebracht in verticale banen van ongeveer 1 meter werkbreedte met behulp van een platte brede borstel of kortharige spalter. Het product aanbrengen met onregelmatige vegen op ongeveer 20 cm van elkaar verwijderd. Na ± 30 minuten opnieuw met onregelmatige vegen de leemten opvullen, zodat uiteindelijk het gehele oppervlak van de eerste laag voorzien is van een tweede laag. Na droging komen de schakeringen tot uiting (6 uur).

## Opmerkingen:

Indien gewenst kan om het effect van de nuances te benadrukken nog een derde laag op dezelfde wijze worden aangebracht als bij de tweede laag. Het verdient de aanbeveling een laag **Dialverniss mat** aan te brengen. Hierdoor wordt de bestendigheid van **Dialchaux** sterk verbeterd. Reinigen met spons en water is dan mogelijk, zonder dat daardoor het matte effect verloren gaat.

## Verwerking van het product

### Roller, diverse kwasten (blokkwast, spalter ed.)

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Droog	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 6 uur

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	33%
Dichtheid	:	1,44 kg/ dm <sup>3</sup>
Glans	:	mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Rendement	:	4 tot 5 m <sup>2</sup> /L per laag (eerste laag)
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem in 16 tinten

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



# Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)