

Productomschrijving

Dialcolor is een meerkleurige spuitbare, reukloze, watergedragen, decoratieve wandafwerking op basis van een acrylaatbindmiddel.

Gebruik/ Toepassing

Dialcolor is geschikt als meerkleurige wandafwerking die in één bewerking aan te brengen is, mits de ondergrond egaal van kleur is.

Voor binnendecoratie van lokalen, kamers en kantoren, maar ook van ziekenhuizen, scholen, hotels, sporthallen e.d. Een zeer snelle ingebruikname van de ruimten is hiermee mogelijk door de lagedruk spuitapplicatie en snelle droging.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Dialcolor wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag **Dialprim** aan te brengen.

De ondergrond dient egaal van kleur te zijn alvorens deze te behandelen met **Dialcolor**. Als grondlaag wordt geadviseerd **Globatex Classic** of **Magnatex Mat SF** toe te passen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren met **Dialprim**.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of borstelen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Dialprim**.

Plaatselijk bijwerken is nagenoeg niet mogelijk. Het is dan ook aan te raden bij beschadigingen over een afgebakend deel reparaties uit te voeren en dit deel geheel over te spuiten.

Verwerking van het product

Lagedrukspuit apparatuur met uitwendige verstuiving

Type verdunning	: water
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: direct na gebruik met handwarm water
Nozzle druk/ opening	: 1,8 bar/ 2,5- 3 mm

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Droog	: ca. 2 uur
Overschilderbaar	: ca. 15 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Door verschillen in nozzle grootte, luchtdruk en de afstand tot het te spuiten object tijdens applicatie kan het eindresultaat afwijken van de in de waaier weergegeven structuur.

Dialcolor voor gebruik oproeren met de hand, nooit mechanisch.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	8855
Volumepercentage vaste stof	:	39%
Dichtheid	:	1,2 kg/ dm ³
Glans	:	zijdeglans
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Rendement	:	bij dekkend spuiten 3-5 m ² / liter
Leverbaar in de kleuren	:	zie de Dialcolor kleurdocumentatie
VOS-EU-grenswaarde	:	Cat. A/k < 100 g/l

Bijzonderheden:

Schrobvastheid >8000 slagen volgens DIN 53778.
Dialcolor is goed reinigbaar.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 6 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464 fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl