

Productomschrijving

Dialfix Fond Aqua is de watergedragen acrylaat grondlaag voor het meerkleurige **Dialfix- vlokken** wandafwerking systeem.

Gebruik/ Toepassing

Dialfix Fond Aqua is de basis van het meerkleurige wandafwerkingssysteem **Dialfix** voor o.a. winkels, garages, ziekenhuizen, hotels, openbare gebouwen enz. Het **Dialfix** systeem heeft een schubvormig aspect dat de eentonigheid van grote, effen vlakken breekt. Het **Dialfix** systeem bezit een goede weerstand tegen de mechanische en chemische belasting die voorkomt in openbare gebouwen. **Dialfix Fond Aqua** vormt de dekkende grondlaag voor het instrooien/ inblazen van de **Dialfix Vlokken**. Na het verwijderen van de overmaat aan vlokken, met een zachte borstel, worden twee volle lagen **Dialvernis Satin** aangebracht.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Dialfix Fond Aqua wordt toegepast op schoon, droog, deugdelijk, vlak en stofvrij steenachtige oppervlakken. De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag **Dialprim** aan te brengen.

Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorstrijken met **Dialprim**.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, vlak en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of borstelen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Dialfix Fond Aqua**.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 6 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Het inblazen van de vlokken dient zo snel mogelijk (binnen maximaal 15 minuten, afhankelijk van de omstandigheden) na het aanbrengen van de **Dialfix Fond Aqua** plaats te vinden.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	42%
Dichtheid	:	1,30kg / dm ³
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C
Aanbevolen rendement	:	250 gr/m ²
Leverbaar in de kleuren	:	wit en de voorgeschreven ondergrondtinten.
VOS-EU-grenswaarde	:	Cat. A/k < 100 g/l

Dialfix Vlokken zijn leverbaar in een aantal dessins, zie **Dialfix** kleurdocumentatie.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Amers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl