

## Productomschrijving

**Globacryl Villa** is een watergedragen, goed dekkende, schrobvaste zijdeglans buitenmuurverf op basis van 100% acrylaatbindmiddel.

## Gebruik/ Toepassing

**Globacryl Villa** is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting en praktisch geen afpoedering. **Globacryl Villa** is door zijn samenstelling minder gevoelig voor mos- en schimmelaangroei.

## Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

### Nieuw werk

**Globacryl Villa** wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag

**Globaprim Fix** aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren met **Globaprim Fix**.

Ondergronden met mos- of schimmelaangroei: vooraf behandelen met **Paramoss**. Afwerking in één of twee volle lagen **Globacryl Villa**.

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn. Loszittende delen of lagen verwijderen door middel van schrappen, afsteken, schuren of afbijten.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaprim Fix**.

Afwerking in één of twee volle lagen **Globacryl Villa**.

### Algemeen

**Globacryl Villa** is zeer geschikt als afwerklaag over **Globacryl Fibra** als compleet haarscheuroverbruggend systeem.

## Verwerking van het product

### Kwast en Rol

|                             |   |                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Type verdunning             | : | water                                |
| Volumepercentage verdunning | : | gebruiksklaar                        |
| Reinigingsmiddel            | : | direct na gebruik met handwarm water |

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| Stofdroog        | : | ca. 1 uur |
| Overschilderbaar | : | ca. 6 uur |

### Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

**Globaprim Fix** of **Globaprim S/G** altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

## Technische Eigenschappen

|   |   |   |
|---|---|---|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit   |
| Volumepercentage vaste stof                 | : | 55%   |
| Dichtheid                                   | : | 1,32 kg / dm <sup>3</sup>   |
| Glans                                       | : | zijdeglans (hoge sheen)   |
| Vlampunt volgens ISO 1516                   | : | >100 °C   |
| Rendement                                   | : | 10 m <sup>2</sup> /liter afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond |
| Leverbaar in de kleuren                     | : | wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem in vele tinten.             |

## Bijzonderheden:

Schrobvastheid > 10000 slagen volgens DIN 53778

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)