

Productomschrijving

Globaxane Monomat is een watergedragen, matte muurverf voor buiten, slagregendicht maar met een groot ademend vermogen op basis van acrylaat- en polysiloxan bindmiddel.

Gebruik/ Toepassing

Globaxane Monomat is speciaal ontwikkeld voor de renovatie en bescherming van oude gebouwen. Het kan worden toegepast op oude minerale verven en op de meeste watergedragen muurverven en wordt toegepast op ondergronden waar een grotere waterdampdoorlaatbaarheid gewenst is. Het product heeft een hoogvullend vermogen waardoor ondergronden met een grove structuur of oneffenheden op een verantwoorde manier behandeld kunnen worden. Door het ademend vermogen voor zowel waterdamp als ook CO₂ is het product geschikt op kalkachtige ondergronden die voor hun sterkte in evenwicht moeten blijven met CO₂ uit de lucht. Dit betekent dat **Globaxane Monomat** niet carbonatatie remmend is en daarom niet op gewapend beton mag worden toegepast.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Globaxane Monomat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak. De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen. Licht poreus, nieuw metselwerk: de zuiging verminderen door een eerste laag **Globaxane Monomat** 15% verdund met water aan te brengen. Ondeugdelijk of zeer poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen en vervolgens fixeren met **Magnatex Primfix**. Ondergronden met mos- of schimmelaangroei: vooraf behandelen met **Paramoss**. Afwerking in één of twee volle lagen **Globaxane Monomat**

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten. Loszittende delen verwijderen. Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaxane Monomat** 15% verdund. Afwerking in één of twee volle lagen **Globaxane Monomat**.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

Type verdunning	: water
Volumepercentage verdunning	: 0- 3%
Reinigingsmiddel	: water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 1 uur
Overschilderbaar	: ca. 16 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Volumepercentage vaste stof	: 54%
Dichtheid	: 1,50 kg/ dm ³
Glans	: mat
Vlampunt volgens ISO 1516	: >100°C
Rendement	: 300g/m ² =5 m ² / liter, afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond
Leverbaar in de kleuren	: wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

Bijzonderheden:

Alleen aan te kleuren met minerale pigmenten. Pasta's op basis van organische pigmenten kunnen niet worden toegepast.

Het wordt afgeraden Globaxane Monomat op gewapend beton toe te passen. Het product is zeer open voor o.a. CO₂.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmatverf.nl.



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings by
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl