

Productomschrijving

Een oxidatief drogende lakplamuur op basis van gemodificeerde alkydhars.

Gebruik/ Toepassing

Voor het plamuurwerk op voorbehandeld hout en staal, voor binnen en buiten.

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Nieuw werk dient in de timmerfabriek te zijn voorbehandeld zoals voorgeschreven in K.V.T.

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met **Permaline Primer NT** of **Permaline Dekgrond NT**. Het houtvochtgehalte mag niet boven de 18% zijn.

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met **Permaline Primer NT** of **Permaline Dekgrond NT**. Het houtvochtgehalte mag niet boven de 18% zijn.

Verwerking van het product

Plamuurmessen

Type verdunning	: n.v.t.
Percentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: stelcleaner

Droogtijden bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: na 4 uur
Droog schuurbaar	: na 24 uur
Overschilderbaar	: na 24 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	gebroken wit
Gewichtspercentage vaste stof	:	83%
Dichtheid	:	2,1 kg / dm ³
Glans	:	mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>32°C
Leverbaar in de kleur	:	gebroken wit

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl