

Productomschrijving

Permaline Snelgrond NT is een oxidatief sneldrogende, dekkende grondlak op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars. Dit product voldoet aan de regelgeving voor oplosmiddelen na 2010.

Gebruik/ Toepassing

Permaline Snelgrond NT is geschikt als grondverf op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk. Daar waar een korte droogtijd noodzakelijk is, bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare onderdelen, kan **Permaline Snelgrond NT** worden ingezet. Voor regulier schilderwerk wordt **Permaline Primer NT** aanbevolen. **Permaline Snelgrond NT** past goed in een verfsysteem met een afwerking van **Permaline Regulé NT** (eventueel in combinatie met **Permaline NT Doorwerkadditief**).

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaalgemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen **Permaline Snelgrond NT** aan te bevelen. Daarover de afwerking van één of twee lagen **Permaline Regulé NT**, **Permaline PU Satin NT** of **Permaline Silicon NT**.

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met **Permaline Snelgrond NT**. Het houtvochtgehalte mag niet boven de 18% zijn. Daarover de afwerking van één of twee lagen **Permaline Regulé NT**, **Permaline PU Satin NT** of **Permaline Silicon NT**.

Verwerking van het product

Kwast en Rol

Type verdunning	:	Niet verdunnen
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	Stelcleaner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 1 uur
Kleefvrij	:	ca. 2 uur
Overschilderbaar	:	ca. 3 uur

Opmerking:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Permaline Snelgrond NT is niet geschikt om te gebruiken in combinatie met Permaline NT Doorwerkadditief.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	Ca. 50%
Dichtheid	:	1.59 kg/dm ³
Glans	:	Mat
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>40°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	16 m ² / liter
Leverbaar in de kleur	:	wit
VOS-EU-grenswaarde	:	Cat. A/d < 300 g/l

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl