

## Productomschrijving

**Restor Filler LHW** is een gemakkelijk verwerkbare, watergedragen acrylaatplamuur voor het uitvlakken, nivelleren en opvullen van kleine oneffenheden, voor binnen en buiten.

## Gebruik/ Toepassing

**Restor Filler LHW** heeft een soepele verwerking en kan tot op 0 mm worden afgemest. In verse toestand kan met een nog klamme spons zeer glad werk worden bereikt en omliggende poriën worden gevuld.

**Restor Filler LHW** behoudt na volledige uitharding zijn elastische eigenschappen en is dus uitermate geschikt voor het afwerken van voegen tussen gipskartonplaten. Nivelleren van oud glasweefsel kan vrijwel moeiteloos gebeuren. Vertoont na reparatie van barsten en oneffenheden een optimale structuur voor het overschilderen. **Restor Filler LHW** is zeer goed schuurbaar.

## Voorbehandeling van de ondergrond/ Systeeminfo

De ondergrond moet schoon, droog en intact zijn en stof- en vetvrij. Niet hechtende, oude verflagen, bepleistering, plamuren en bekistingoliën zorgvuldig verwijderen. Na droging en eventueel licht schuren, kan het aanbevolen verfsysteem worden aangebracht.

Op kruisende ondergronden, buiten is het aanbevolen een laag **Globaprim Fix** toe te passen. Bij binnenschilderwerk wordt hiervoor **Magnaprim Fix** aanbevolen.

## Verwerking van het product

### Plamuurmes en/ of plakspaan

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	water

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Droog	:	ca. 3 uur
Overschilderbaar	:	ca. 24 uur

### Opmerking:

Bij het aanbrengen van grotere laagdiktes en/of het vullen van diepere scheuren kan **Restor Filler LHW** in meerdere keren worden toegepast om (krimp)scheurtjes te voorkomen.

Voegen en barsten moeten V-vormig worden geopend.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	naturel/grijs
Volumepercentage vaste stof	:	60%
Dichtheid	:	ca. 1,05 kg / dm <sup>3</sup>
Glans	:	nvt
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	1 mm ( max. 5 mm)
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	0,6m <sup>2</sup> /liter bij 1 mm
Leverbaar in de kleuren	:	nvt

## Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

## Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

[www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)