

Productomschrijving

Stelfloor Ontvetter is een waterige oplossing die zuren en detergents bevat om vloeren te ontvetten en aan te etsen.

Gebruik/ Toepassing

Stelfloor Ontvetter wordt toegepast op beton en zandcementdekvloeren om de hechting van vloerverven op onbehandelde of geschilderde ondergronden te bevorderen. **Stelfloor Ontvetter** verwijdert de slikschil van beton door aan te etsen. Ontvet met dieptewerking vloeren doordrongen van olie en vetten (garages, ateliers, machinekamers, opslagplaatsen, enz.).

Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

Voor etsen:

De vloer licht bevochtigen en het product onverdund gelijkmatig aanbrengen (3-6 m²/L) ,

30 minuten laten inwerken, reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.

Voor ontvetten:

Het zelfde als bij etsen, echter meer aanbrengen (2 - 5 m²/L) langer laten inwerken (1 uur), reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.

Verwerking van het product

Kwast (harde borstel/ bezem)

Type verdunning	:	gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	:	n.v.t.
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met zuiver water.

Opmerking:

Stelfloor Ontvetter bevat zuur en is corrosief.

Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	1,09 kg/ dm ³
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>100°C
Theoretisch rendement	:	5 m ² / liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)
Leverbaar in de kleuren	:	blank

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

www.veiligmetverf.nl

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361
Internet: www.trimetal.nl