

## Productomschrijving

**Permaline Brillant HS** is een oxidatief drogende, dekkende, zeer duurzame hoogglans lakverf op basis van een gemodificeerde alkydhars. Voldoet aan de Europese Richtlijnen voor VOC 2010.

## Gebruik/ Toepassing

**Permaline Brillant HS** is geschikt als afwerklaag op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk, betimmeringen, deuren en kozijnen. Uitstekende weerbestendigheid met goed kleur- en glansbehoud.

## Voorbehandeling van de ondergrond/ systeeminfo

### Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen **Permaline Grondlak LV** of **Permaline Dekgrond** aan te bevelen.

### Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met **Permaline Grondlak LV** of **Permaline Dekgrond**. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn.

## Verwerking van het product

### Kwast en Rol

Type verdunning	:	white spirit
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	white spirit

### Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 3 uur
Kleefvrij	:	ca. 6 uur
Overschilderbaar	:	ca. 24 uur

**Opmerking:**

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo - wetgeving  
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het  
dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C  
en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010). Dit  
product bevat maximaal 290 g/l vos.

### Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	63%
Dichtheid	:	1,2 kg/ dm <sup>3</sup>
Glans	:	hoogglans
Vlampunt volgens ISO 1516	:	>38°C
Aanbevolen droge laagdikte	:	45 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte	:	14,0 m <sup>2</sup> / liter
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

### Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.

### Veiligheid/ Hygiëne

De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de  
richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en  
regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of  
[www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



**Trimetal**<sup>®</sup>

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Amers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 0184-606 464, fax. 0184-606 361  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)