

## **Dekkende verfsystemen voor MDF-panelen van Medite Tricoya**

**Infobladnummer: 045**

### **1. Dekkende verfsystemen voor MDF-panelen van Medite Tricoya**

#### **Algemeen**

Medite Tricoya is een duurzaam MDF viir buitentoepassing (Medium Density Fibreboard) plaatmateriaal van Medite Europe. Dit product is uitvoerig getest door het Building Research Establishment (BRE) in Engeland. Uit deze tests blijkt dat Medite Tricoya valt in duurzaamheidsklasse 1 (EN350-2), wat betekent dat het net zo duurzaam is als Teak en zelfs duurzamer dan Eik.

#### **Randafwerking**

Voor een goede verfhechting is het belangrijk om de scherpe randen van het materiaal af te ronden met een straal van 4 mm. Hierdoor blijft de verf beter zitten. Werk de randen af door ze te sealen met Polyfilla Pro W340.

#### **Afwerking**

Op de bouwplaats kunnen de Medite Tricoya panelen worden afgewerkt met de onderstaande verfsystemen, die zorgen voor een duurzame en nette afwerking.

### **2. Afwerking**

#### **Verfysteem voor buiten; afwerking met duurzame hoogglans alkydharsverf**

Het gehele oppervlak reinigen, ontvetten en schuren.

Het geheel tweemaal (rondom) gronden met Permaline Primer 4SO. Droge laagdikte 50 micrometer per laag.

Als afwerking de zichtzijde en randen behandelen met Permaline Silicon Brillant 4SO. Droge laagdikte 40 micrometer.

#### **Verfysteem voor buiten; afwerking met een zijdeglanzende watergedragen één-pot-verfysteem**

Het gehele oppervlak reinigen, ontvetten en schuren.

Het geheel tweemaal (rondom) gronden met Permacryl Decor Satin Exterior. Droge laagdikte 25 micrometer per laag.

Als afwerking de zichtzijde en randen behandelen met Permacryl Decor Satin Exterior. Droge laagdikte 25 micrometer.

Let op: in uitzonderlijke gevallen kunnen blaren onder de verflaag ontstaan. Dit komt voor als er door een verkeerde detaillering vocht kan intreden/onder de verflaag kan komen. In deze blaren kunnen kristallen ontstaan die opgesloten raken onder de droge verflaag.

*Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.*

*Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.*