TRIMETAL INFOBLAD
Afwerking van James Hardie vezelcementcomposiet panelen

AkzoNobel

Afwerking van James Hardie vezelcementcomposiet panelen
Infobladnummer: 052

1. Verfsystemen voor James Hardie Plank, VL Plank, Panel en Architectual Panel

Verfsystemen voor James Hardie Plank, VL Plank, Panel en Architectual Panel
De James Hardie producten, zoals Hardie Plank, zijn gemaakt van vezelcement, oftewel FRC (Fibre Reinforced Cement). Dit is een composietmateriaal op basis van cement, versterkt met cellulosevezels. Deze vezelcementplaten bestaan uit een mix van cellulosevezels, Portlandcement, zand en water.
Hardie Plank wordt veel gebruikt als gevelbekleding en staat bekend om zijn lange levensduur buitenshuis. Het materiaal wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, zoals:

- James Hardie Plank
- James Hardie VL Plank
- James Hardie Panel
- James Hardie Architectual Panel

Alle uitvoeringen zijn gemaakt van vezelcement en hebben in de fabriek dezelfde coating gekregen.

Onderhoud en Kleurwijziging
Voor onderhoud of een kleurwijziging na de plaatsing kun je Permacryl Decor Satin Exterieur gebruiken. Dit is een ideaal product om de Hardie Plank producten af te werken en biedt een duurzame bescherming.

Onderzoek naar de Afwerking
De R&D afdeling van Trimetal Deco heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de afwerking van deze vezelcementplaten. Hierbij zijn verschillende watergedragen lakken getest die met kwast of roller op de bouwplaats kunnen worden aangebracht. Het onderzoek richtte zich op onder andere hechting, ook na zware (condens)belasting.
Uit de testen kwam Permacryl Decor Satin Exterieur als beste naar voren. Dit product biedt een perfecte afwerking en is beschikbaar in elke gewenste kleur.
Zo ben je verzekerd van een mooie en duurzame afwerking van James Hardie producten.

1. Montage

- De montagevoorschriften van de fabrikant moeten worden opgevolgd.

2. Voorbehandeling

- Voordat met de behandeling kan worden begonnen, moet de ondergrond (wind)droog zijn.
- Stof, vuil, vet e.d. verwijderen zodat een schone ondergrond ontstaat.
- Schuren met korrelgrootte P320.

3. Afwerking

- Het geheel gronden met Permacryl Decor Exterior Satin of Gloss.
- Licht tussen schuren en afschilderen met Permacryl Decor Exterior Satin of Gloss.

Omkanten en zaagkanten op dezelfde wijze behandelen. Dit om vochttoetreding en vochttransport te beperken.

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.