

Aflakken Concept I Wood coatings met Trimetal op de bouw

Aflakken Concept I Wood coatings met Trimetal op de bouw

Infobladnummer: 056

Standaard advies voor het met Trimetal Bouwverven producten aflakken van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren die fabrieksmatig zijn aangeleverd in Concept I van AkzoNobel Wood Coatings conform BRL 0814

Dit schilderadvies kan worden gebruikt voor het afwerken met twee lagen op de bouw van houten bouwdeelen, die zijn behandeld met timmerindustrie systemen van Sikksens Wood Coatings, zoals bijvoorbeeld Rubbol WM 260.

Dekkend afwerken op de bouw

- Afwerking op bouw (2,5 beurt).
Afwerken binnen 6 maanden na levering.

Voorbehandeling

Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 toegevoegd aan lauwwarm water .

- De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken.
- Gebruik voor de beglazing een geschikte glas- en afdichtkit, welke overschilderbaar is met de geadviseerde producten.
- Spijker- en nietgaten e.d. repareren met Polyfilla Pro W325.

De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met Permaline Primer Prestige (buiten) of Permacryl XR Primer (binnen).

1. Buitenschilderwerk

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met **Permaline Primer Prestige**.
- Het geheel voorlakken met **Permaline Primer Prestige**.
- Het geheel aflakken met **Permaline Supérieur**.

Opmerking

Als alternatief kan gekozen worden voor Permaline Sneldroog Brillant en Permaline Silicon Brillant 4SO.



2. Binnenschilderwerk

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 100 µm bijwerken met **Permacyl XR Primer**.
- Het geheel aflakken met **Permacyl XR Satin**.
- Het geheel aflakken met **Permacyl XR Satin**.

Opmerking

Als alternatief kan gekozen worden voor Permacyl XR Mat, Permacyl XR Semi-Brillant of Permacyl XR Brillant .



Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.trimetal.nl

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.