

# Aflakken Concept II Wood coatings met Trimetal op de bouw

## Aflakken Concept II Wood coatings met Trimetal op de bouw

Infobladnummer: 057

**Standaard advies voor het met Trimetal Bouwverven producten aflakken van gevelementen, kozijnen, ramen en deuren die fabrieksmatig zijn aangeleverd in Concept II van AkzoNobel Wood Coatings conform BRL 0817**

Dit schilderadvies kan onder andere worden gebruikt voor het afwerken met 1 laag op de bouw van houten bouwdelen, die zijn behandeld met timmerindustrie systemen van Sikkens Wood Coatings, zoals Rubbol WM 260 /Rubbol WF 387/Rubbol WF 375.

Dekkend afwerken op de bouw

- Afwerking op bouw (1,5 beurt).
- Afwerken binnen 18 maanden na levering.

## 1. Buitenschilderwerk

### Voorbehandeling

Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water).

- De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken.
- Gebruik voor de beglazing een geschikte glas- en afdichtkit, welke overschilderbaar is met de geadviseerde producten.
- Spijkergaten, nietgaten e.d. repareren met Polyfilla Pro W325. De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met Permaline Primer Prestige (buiten) of Permacyl XR Primer (binnen).
- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met Permaline Primer Prestige.
- Het geheel aflakken met Permaline Supérieur.



### Opmerking

Als alternatief kan gekozen worden voor Permaline Sneldroog Brillant en Permaline Silicon Brillant 4SO.

Vóórdat met het aflakken van het werk wordt begonnen, moet een testvlak worden opgezet. Als de resultaten gunstig zijn, kan met de gekozen Permaline aflak afgewerkt worden.

### **Aandachtspunt overschilderen elementen in Concept II of III**

Bij het schilderen van nieuwe houten gevelelementen, die door de timmerfabriek op de bouwplaats zijn afgeleverd, kan een cissing effect (ook wel "schiften" genoemd) optreden.

Dit effect wordt waarschijnlijker naarmate het verfsysteem op het gevelelementen nog vers is. Als het verfsysteem voldoende is doorgehard, is het risico op cissing kleiner.

Om bovenstaande redenen adviseren wij voor Concept II en III elementen een 2,5 schilderbeurt waarbij geheel overgegrond wordt met Permacyl XR Primer vóórdat wordt afgelakt.

Hiermee wordt cissing of onvoldoende hechting tussen het industriële verfsysteem en de alkyd aflak voorkomen.

### **Proefvlak**

Bij Concept II en III is normaliter een 1,5 schilderbeurt van toepassing.

Wij adviseren het schildersbedrijf om voorafgaand aan het totale schilderwerk proefvlakken met direct aflakken (1.5 schilderbeurt) uit te voeren. Als de resultaten gunstig zijn, kan alsnog met dit verfsysteem verder worden gewerkt. De extra tussenlaag kan dan achterwege blijven zodat een 1.5 schilderbeurt van toepassing is.

## **2. Binnenschilderwerk**

- Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke minimale droge laagdikte van 120 µm bijwerken met **Permacyl XR Primer**.
- Het geheel aflakken met **Permacyl XR Satin**.

### **Opmerking**

Als alternatief kan gekozen worden voor Permacyl XR Mat, Permacyl XR Semi-Brillant of Permacyl XR Brillant .



Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

*Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.*

*Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.*